

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-67-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 400С от 17.07.2019г.

Лист 1 из 1

1. Наименование предприятия, организации (заказчик):

ИП Джелаухов С.Г. (ИНН 6164048758379)

2. Фактический адрес:

344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Пирамидная, 41а

3. Наименование объекта испытаний (образца, пробы):

Материал на основе акрилового клея с добавлением мраморной крошки (декоративное покрытие АМК), наклеенный на кирпич керамический, ячеистый бетон, цементно-стружечную плиту (образцы предоставлены заказчиком)

4. Дата поступления в ИЛ: 30.05.2019г.

Дата испытания: 04.06.19 - 12.07.19г.

5. Основание для проведения испытаний (договор, письмо, заявка):

Договор № 48-И/19 от 26.02.2019г.

6. Цель испытаний:

Определение морозостойкости

7. Перечень испытательного оборудования и средств измерений: Шкаф холодильный низкотемпературный POLAIR CB 107-G, зав. № С348300116, протокол периодической аттестации № 47 до 19.04.2020г.

8. Результаты испытаний:

В испытательную лабораторию поступили образцы испытываемого материала, наклеенного на основание (кирпич керамический, ячеистый бетон, цементно-стружечная плита). В ходе подготовки к испытанию образцы насыщались в воде в течение 48 часов, после чего подвергались попеременному замораживанию при температуре минус $(18 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 4-х часов и последующему оттаиванию в воде при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 2-х часов.

После 50-ти циклов попеременного замораживания и оттаивания на поверхности образцов видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание пленки, выкрашивание декоративного заполнителя, деформация) не обнаружено. На 44 цикле произошло отслоение клеевого состава от ячеистого бетона (площадь отслоения около 50%), поверхность испытываемого материала изменениям не подверглась.

Руководитель ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»



С.Н. Вставский

Примечание: Частичная перепечатка протокола без разрешения не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.